



## 시 험 성 적 서

시 료 명	S.B.E.G 그라우팅 공법(시멘트)	접 수 번 호	QR25-20010
성과 이용 목적	품질관리용	접 수 일 자	2025-01-03
의 회 인	성명 : 에스이지이앤씨 주식회사	발 급 일 자	2025-02-04
	주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34, 622호 (가산동, 지밸리더리브스마트타워)	쪽 번 호	1/1

의뢰하신 시료에 대한 시험결과를 다음과 같이 알려드립니다.

## 시 험 결 과

연번	시험 중목	시험 방법	시험 결과	단위
01	압축강도	KS L 5105 : 2022	0.80	MPa
			1.48	
			2.27	

- 배합비 (1 m<sup>3</sup>)

구분	A액		B액	
	합성실리카(L)	물(L)	OPC(kg)	물(L)
S.B.E.G 공법 (시멘트)	150	350	150	450

- 끝 -

\*\*\*\*\*

이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

책임기술자

건설재료시험기사(14201110368S)

김 민 수

품 질 안 전 기 술 연 구 원 장

